



Alva

17 mm

HAUTEUR TOTAL

Un gazon doux à un prix attractif.

Le gazon d'ornement Alva est le produit d'entrée de gamme de notre assortiment de gazons artificiels. Mais ne vous laissez pas tromper par ses brins ras de 15 mm et son prix attractif. Ce gazon bicolore associe deux nuances de vert naturel à un toucher doux et raffiné, en faisant une solution idéale sur les balcons et terrasses.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x25 m - 4x25 m

GARANTIE (Années - KLy)

3 - 400 KLy*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type :	Monofilament + texturé
Composition :	63% PE - 37%PP
Dtex. :	4800 DTex (±5%)
Poids :	405 gr/m ² (±10%)
Couleurs :	Monofilament : Lime / Green Texturé : Cream / Green

Tufting

Jauge :	3/8"
Hauteur :	15 mm (±5%)
Hauteur totale :	17 mm (±5%)
Points :	200 ml (±10%) - 21000 m ² (±10%)

Backing construction

Premier backing :	Single Backing 100% pp, uv stabilisé
Finition :	Marine Backing

Produit fini

Poids total :	1200 gr/m ² (±10%)
---------------	-------------------------------



Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

